

ปูนฉาบรอยต่ออีปซัม


# อีซี คิวิก ตราช้าง



## สูตรพิเศษ ฉาบทับได้ไวขึ้น



ฉาบเนียน เติมร่อง ชิดง่าย เบาลง



อีปซัม  
ตราช้าง

ปูนฉาบรอยต่อยิปซัม

# อีซี คิวคิ ตราช้าง



## ฉาบเนียน เต็มร่อง ชัดง่าย เบาลแรง

**สูตรใหม่พิเศษ เก็บงานไว** สามารถฉาบกับได้ไวขึ้นโดยไม่ต้องรอนาน สำหรับงานฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ฉาบรอยต่อหัวตะปู ฉาบเก็บงานครั้งสุดท้าย และฉาบตกแต่งผิวหน้ายิปซัม ใช้เฉพาะงานภายใน

- ฉาบกับได้ไว ไม่ต้องรอนาน งานเสร็จทันใจ
- เนื้อปูนละเอียด พสมง่าย
- ฉาบเนียน เบาลแรงในการฉาบ
- ฉาบได้พื้นที่ เต็มร่องดี ชัดง่าย
- แร่งยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่แตกร้าว

### ข้อควรระวัง

1. ใช้น้ำ เครื่องมือและภาชนะที่สะอาดในการพสมเท่านั้น
2. ไม่ควรรอนานเกินไป เนื่องจากจะเร่งการแห้งตัวเร็ว
3. ไม่ควรพสมร่วมกับส่วนพสมที่เหลือ เนื่องจากจะเร่งการแห้งตัว
4. บริเวณที่ฉาบควรแห้ง สะอาดและปราศจากฝุ่น
5. ควรล้างภาชนะให้สะอาด ก่อนการพสมครั้งต่อไป

### การใช้งาน

ระยะเวลาใช้งานหลังพสม	75 นาที
สัดส่วนการพสม	ปูนฉาบ 2 ส่วน ต่อน้ำสะอาด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก
พื้นที่การใช้งาน	มากกว่า 70 ม. <sup>2</sup> / 25 กก. หรือ 350 กรัม/ม. <sup>2</sup>
ขนาดบรรจุ	25 กก./ถุง
ระยะเวลาเก็บรักษา	6 เดือน

### อัตราส่วนพสม



ปูน 2 ส่วน : น้ำสะอาด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก

### วิธีการพสม



1. โรยปูนลงในน้ำ ตามอัตราส่วน 2:1 โดยกะปริมาณพอเหมาะกับการฉาบในเวลาประมาณ 75 นาที

2 นาที




2. ทิ้งไว้ 2 นาที




3. เมื่อปูนเข้มข้นแล้วควรถูกเข้ากันจนได้ส่วนพสมเหมาะกับการใช้งาน

### การใช้งาน




ควรใช้ให้หมดหลังพสมน้ำ ภายใน 75 นาที (Working Time)


### วิธีการฉาบรอยต่อแผ่นขอบลาด



ฉาบปูน "อีซี คิวคิ" รอยฉาบกว้าง 6 นิ้ว ปิดทับด้วยผ้าเทปและรีดให้เรียบ




ฉาบปูน "อีซี คิวคิ" ทับผ้าเทปให้เรียบเสมอผิวหน้าของแผ่นและปล่อยให้แห้งและแข็งตัว



ฉาบปูน "อีซี คิวคิ" รอยฉาบกว้าง 11 นิ้ว ฉาบให้เรียบเสมอกัน ปล่อยให้แห้งและแข็งตัวแล้วใช้กระดาษทรายขัดแต่ง

### การเก็บรักษา



ปิดถุงให้สนิท เก็บในที่แห้ง ควรให้ถุงอยู่สูงกว่าระดับพื้น ทำมิดน้ำหรือระเหยของฝน

### ผลิตภัณฑ์ปูนยิปซัมคุณภาพ ตราช้าง

#### กลุ่ม ปูนฉาบรอยต่อ



ปูนฉาบยิปซัม **อีซี พลาส 120**  
สูตรสำหรับงานฉาบรอยต่อ ที่ให้ความประณีตและเรียบเนียนในการตกแต่ง

ประเภทสินค้า : MS

#### กลุ่ม ปูนฉาบตกแต่งภายใน



ปูนฉาบตกแต่งภายในชนิดฉาบบาง **อีซี สกิม** (2-5 มม.) ใต้พื้นผิวเรียบเนียนไร้รอยแตกหลายขา

ประเภทสินค้า : TM



ปูนฉาบตกแต่งภายในชนิดฉาบหนา **อีซี โคลก** (5-50 มม.) ใช้แทนการฉาบปูนซีเมนต์ ไม่ต้องฉาบบางทับเรียบเนียน ยึดเกาะแน่น

#### กลุ่ม ปูนกาวยิปซัม



ปูนกาวติดผนังยิปซัม **อีซี บอนด์** เนื้อปูนประสิทธิภาพยึดเกาะสูง แข็งแรงทนทาน สำหรับงานติดตั้งแผ่นยิปซัมเข้ากับผนังก่ออิฐ ผนังฉาบปูน ผนังคอนกรีต

ประเภทสินค้า : TM

D009  
01/61



USG BORAL

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม ( สระบุรี ) จำกัด  
เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ถิ่นแถม  
กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0-2555-0000 แฟกซ์ : 0-2555-0001-2



GypsumTraChangTH



www.siamgypsum.com



ยิปซัมตราช้าง



SCG Contact Center  
02 586 2222